

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

- empfohlen
- ◆ geeignet
- ✗ nicht empfohlen

Besonderheit	100 % Baumwolle	100 % Polyester	Sublimationsgefärbtes Polyester	Baumwoll-Polyester-Mischgewebe	100 % Nylon	Nylon Mischgewebe	leichtes Entgittern	Bügeln	Waschbar bis	Sublimationsblocker	Dehmbar	Anpressdruck	Dünne Folie	Rückklebender Träger	Mehrlagiger Andruck	Träger abziehen	Andruckparameter		Dicke in Micron	
																	130° C 10 Sek.	150° C 5 Sek.		
CAD-CUT® SportsFilm	●	●	◆	●	✗	✗	●		60° C	✗	✗	MEDIUM	●	●	●	HOT PEEL	130° C 10 Sek.	150° C 5 Sek.	80	
CAD-CUT® Premium Plus	●	●	◆	●	●	●	●		60° C	✗	●	MEDIUM	●	●	●	HOT PEEL	130° C 10 Sek.	150° C 5 Sek.	90	
CAD-CUT® Premium Plus Sublistop	◆	●	●	◆	✗	✗	●		40° C	●	✗	MEDIUM	✗	●	●	✗	130° C 10 Sek.		150	
CAD-CUT® Glitter Flake	●	●	●	●	✗	✗	✗		40° C	✗	✗	MEDIUM	✗	●	✗	HOT PEEL		150° C 10 Sek.	360	
CAD-CUT® Flock	FLOCK	●	●	✗	●	◆	◆	✗		60° C	✗	✗	MEDIUM	✗	●	✗	✗		165° C 15 Sek.	480
CAD-CUT® Silicone 100	●	●	●	●	✗	✗	●		60° C	✗	●	MEDIUM	✗	✗	✗	✗		150° C 10 Sek.	100	
CAD-CUT® Soft Metallic	●	●	◆	●	✗	✗	●		40° C	✗	●	MEDIUM	●	●	●	✗		150° C 10 Sek.	65	
CAD-CUT® Soft Foam	●	●	✗	●	✗	✗	●		40° C	✗	✗	MEDIUM	✗	✗	✗	✗		150° C 15 Sek.	560 600	
CAD-CUT® Hologram	●	●	●	●	✗	✗	✗		40° C	✗	✗	MEDIUM	✗	●	✗	✗		150° C 10 Sek.	105	
CAD-CUT® Glimmer	●	●	✗	●	✗	✗	✗		40° C	✗	✗	MEDIUM	✗	✗	✗	HOT PEEL		150° C 10 Sek.	260	
CAD-CUT® Chroma TWILL	●	●	✗	●	✗	✗	✗		40° C	✗	✗	MEDIUM	✗	●	✗	✗		160° C 12 Sek.	160	
CAD-CUT® Glow	●	●	✗	●	✗	✗	✗		40° C	✗	●	MEDIUM	●	✗	✗	✗		150° C 10 Sek.	100	
CAD-CUT® UV Shift	●	●	✗	●	✗	✗	●		40° C	✗	✗	MEDIUM	●	●	✗	HOT PEEL		150° C 10 Sek.	105	
CAD-CUT® Silicone 200 & 500	3D EFFECT	●	●	●	✗	✗	✗		60° C	✗	✗	MEDIUM	✗	✗	✗	✗		150° C 10 Sek.	200 500	
CAD-CUT® Reflective	DIN 20471	●	●	●	●	◆	◆	✗		40° C	✗	✗	MEDIUM	✗	✗	✗	HOT PEEL		150° C 10 Sek.	140
CAD-CUT® Pattern		●	●	✗	●	●	✗	●		60° C	✗	✗	MEDIUM	●	●	✗	✗	130° C 10 Sek.	150° C 5 Sek.	70
CAD-CUT® Basic Film		●	●	✗	●	✗	✗	●		60° C	✗	✗	MEDIUM	●	✗	●	✗		160° C 10 Sek.	80
CAD-CUT® PS Poly Twill™		●	●	●	●	●	●	✗		40° C	✗	✗	MEDIUM	✗	✗	●	✗		165° C 10 Sek.	390
CAD-CUT® Filz		●	●	●	●	●	●	✗		30° C	✗	✗	HIGH	✗	✗	●	✗		165° C 20 Sek.	1400
CAD-CUT® Adhesive		●	●	●	●	✗	✗	●		30° C	✗	✗	LIGHT/MEDIUM	●	●	✗	HOT PEEL		150° C 10 Sek.	80
CAD-CUT® Transfer Foil		●	●	●	●	✗	✗	✗		30° C	✗	✗	MEDIUM	✗	✗	✗	✗		150° C 10 Sek.	10



IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

- empfohlen
- ◆ geeignet
- ✗ nicht empfohlen

Besonderheit	100 % Baumwolle	100 % Polyester	Sublimationsgefärbtes Polyester	Baumwoll-Polyester-Mischgewebe	100 % Nylon	Nylon Mischgewebe	leichtes Entgittern	Bügeln	Waschbar bis	Sublimationsblocker	Dehmbar	Anpressdruck	Dünne Folie	Rückklebender Träger	Mehrtragiger Andruck	Träger abziehen	Andruckparameter		Dicke in Micron
																	HOT PEEL	130° C 10 Sek.	
CAD-COLOR® SportsFilm / Expressprint	●	●	◆	●	✗	✗	✗		60° C	✗	✗	MEDIUM	●	✗	✗	HOT PEEL	130° C 10 Sek.	150° C 5 Sek.	85
CAD-COLOR® Sublistop	◆	●	●	◆	✗	✗	✗		40° C	✗	✗	MEDIUM	✗	✗	✗	✗		140° C 10 Sek.	140
CAD-COLOR® SuperTEK™ Sublistop	●	●	●	●	●	●	✗		40° C	●	●	MEDIUM	●	✗	✗	✗		150° C 10 Sek.	105
CAD-COLOR® Premium	●	●	✗	●	●	●	●		60° C	✗	✗	MEDIUM	●	✗	✗	HOT PEEL	130° C 10 Sek.	150° C 5 Sek.	70
CAD-COLOR® SuperTEK™ Clear Matt	nur für helle Textilien	●	●	◆	●	●	✗		40° C	✗	●	MEDIUM	●	✗	✗	✗		160° C 10 Sek.	50
CAD-COLOR® Glitter	●	●	◆	●	✗	✗	✗		30° C	✗	✗	MEDIUM	✗	✗	✗	HOT PEEL		150° C 12 Sek.	390
CAD-COLOR® Glow in the Dark	●	●	◆	●	✗	✗	✗		40° C	✗	✗	MEDIUM	✗	✗	✗	✗		150° C 12 Sek.	160
CAD-COLOR® Solvent Flock	FLOCK	●	●	✗	●	✗	✗		40° C	✗	✗	MEDIUM	✗	✗	✗	✗		180° C 12 Sek.	400
CAD-COLOR® Subli Flock	FLOCK	●	●	✗	●	✗	✗		40° C	✗	✗	LIGHT	✗	✗	✗	✗		170° C 30 Sek.	570

