

CAD-COLOR® SPORTSFILM/ EXPRESSPRINT



IN 5 SEKUNDEN ZUM PERFEKTEN DRUCK: DER ALLROUNDER UNTER DEN DIGITALDRUCKMATERIALIEN.

Matte, bedruckbare Textildruckfolie, welche perfekt zum Drucken und Schneiden kleiner Details geeignet ist. Durch den Polyesterträger sehr leicht zu schneiden und zu entgittern. Schon nach kurzer Trockenzeit kann das Material weiter verarbeitet werden. Hochbrillante Farben bei hoher Waschstabilität. Die Textildruckfolie kann mit Solvent- und Eco-Solventtinten bedruckt werden. Andruckzeit nur 5 Sekunden!



ERHÄLTLICH IN

- 50 cm x 25 m Rolle
- 75 cm x 25 m Rolle
- 100 cm x 25 m Rolle
- 150 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 130° C / 150° C
Andruckzeit: 10 Sek. / 5 Sek.
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Heiß abziehen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask® High Tack
- Grip Abdeckbogen
- Antihalt Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette
- Rakel

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Nicht für die chemische Reinigung geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

SYMBOLERKLÄRUNG

- | | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| | Einfach zu entgittern | | Dünn |
| | Überbügeln | | Rückklebender Träger |
| | Nur von links bügeln | | Für mehrfarbige Applikationen geeignet |
| | Waschbar bis | | Heiß abziehbar |
| | Sublimationssperre | | 160°C 12 sec Andruckparameter |
| | Dehnbar | | Anpressdruck |
| | Flock | | |